

MEMBRANE POLYURETHANE liquide, facile à appliquer, élaborée afin de rendre les toitures terrasses vieillissantes

Propriétés, avantages, normes et standards :

- Mono-composant.
- Résiste aux rayons U.V.
- Une adhérence parfaite sur différents supports.
- Ne nécessite pas d'armature ni de bandes de renforcement sur la plupart des surfaces. Pour des détails spécifiques, utiliser un textile Hypertectum® (seulement pour la 1^{ère} couche).
- Excellente résistance aux variations climatiques et aux rayons U.V.
- Très bonne élasticité.
- Bonne résistance aux agressions chimiques.
- Microporeux/Laisse le support respirer naturellement.



Domaines d'application :

Hypertectum® AR un revêtement monocomposant qui durcit sous l'influence de l'humidité atmosphérique. Hypertectum® AR est utilisé en première couche car il n'est pas résistant aux rayons U.V. Elaboré à partir de polyuréthane, il rend la toiture étanche, possède une grande élasticité et une grande durabilité qui résiste aux intempéries tel que la pluie, les rayons UV, la neige....

RAPPEL : Utilisez toujours un revêtement résistant aux rayons U.V. comme Hypertectum® AF ou Hypertectum® Bright Star sur une première couche d'Hypertectum® AR. Hypertectum® est idéale pour les supports tel que le feutre bitumineux, les caoutchoucs EPDM, les membranes d'asphalte, le béton, le fibrociment, etc.

Application :

Nettoyez la surface à traiter avec un appareil haute pression. Enlevez toutes traces d'algues, de mousses...

Toutes les fissures seront rebouchées au TECTFLEX afin de traiter les zones perméables et assurer une base saine avant d'appliquer Hypertectum®.

Traitez les angles autour des fenêtres, des tuyaux d'aération et de climatisation avec un pinceau ou une brosse.

Traiter la toiture avec une première couche d'Hypertectum®.

Hypertectum® AR peut être appliquée avec une pompe airless ou un rouleau à raison de 0.6 - 0.8 kg/m².

Enfin, appliquez une deuxième couche d'Hypertectum® AF à l'aide d'une pompe airless ou d'un rouleau à raison de 0.6 - 0.8 kg/m².

Recommandations :

Utilisez l'Hypertectum Primaire sur les substrats non poreux tel que l'EPDM. Diluer l'Hypertectum Primaire en utilisant 5 à 10% de solvant. Si les températures sont très basses il est nécessaire d'utiliser Accelerator afin de diminuer le temps de séchage surtout lors de l'application de la première couche Hypertectum® AR.

Sur des supports imprégnés d'humidité nous vous conseillons d'appliquer au préalable l'Hypertectum Primaire et ensuite la première couche d'Hypertectum® AR.

Utiliser Accelerator lors de la première couche d'Hypertectum® AR pour une apparence finale de la toiture plus belle et plus lisse. Ajoutez 5 à 10% de solvant pour l'utilisation à la pompe Airless

Etat des supports :

- Dureté : R28 = 15 Mpa
- Humidité : W < 10%
- Température : De 5°C à 35°C
- Humidité «relative» : < 85°C



Précautions d'utilisation :

Si vous ingérez accidentellement du produit, consultez immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir.

Evitez tout contact avec la peau.

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau savonneuse.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, car le produit contient de solvants inflammables.

Lors de l'utilisation d'Hypertectum®, il est recommandé de travailler dans un endroit aéré et loin de toute flamme. Il est obligatoire de porter un équipement de protection. Pour plus d'informations veuillez lire attentivement la fiche de données de sécurité. Stockez les produits loin de sources de chaleur, d'étincelles ou de flammes et hors de portée des enfants.

Attention : gardez présent à l'esprit que les solvants sont plus denses que l'air. Les vapeurs s'accumulent donc au niveau du sol.

Conditionnement :

Bidons de 25 Kg

Stockage :

Stocker dans un endroit sec et à une température supérieure à 5°C. Une fois ouvert, utilisez le produit rapidement.

(Il se peut qu'une fine couche se forme sur le dessus, enlevez la avant utilisation).

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

ZA Collagnon

26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes

+33 (0)4 75 27 49 00

contact@sodif-france.com

www.revetementtoiture.com

